

ПАСПОРТ

Герметик силиконовый

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется при общих бытовых, ремонтных и строительных работах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Таблица 1.

Артикул	Наименование	Температура эксплуатации	Модель/ исполнение	Цвет	Объем	Состав
89-0920	Герметик силиконовый санитарный	-40...+150 °C	На основе силикона	Прозрачный	280 мл	Кремнийорганические полимеры, полифункциональные добавки, наполнители, отвердитель
89-0922	Герметик силиконовый универсальный					
89-0921	Герметик силиконовый санитарный			Белый		
89-0923	Герметик силиконовый универсальный					

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Прямой контакт с незасохшим герметиком может привести к раздражению глаз и кожи, а также вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу следует промыть ее большим количеством воды. При попадании в глаза необходимо осторожно промыть их чистой водой в течение нескольких минут. Если вы носите контактные линзы, снимите их, если это легко сделать, и продолжите промывание. В случае необходимости обратитесь за медицинской помощью. После работы тщательно вымойте руки. При работе с клеем используйте перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. Хранить в недоступном для детей месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Работы рекомендуется проводить при температуре +5...+40 °C, температура герметика должна составлять +20...+25 °C. Герметик наносить на чистые сухие и обезжиренные поверхности. Для аккуратного выполнения работ рекомендуется защитить поверхности малярной лентой. Отрезать винтовую головку тубы над резьбой, навинтить наконечник, открутить колпачок и срезать носик под углом 45°, чтобы образовалось достаточное отверстие для дозирования. Для нанесения использовать строительный пистолет. Разгладить герметик в шве влажным шпателем. Хорошим вспомогательным средством является мыльный раствор. Удалить малярную ленту сразу после выравнивания. Инструменты и загрязненные герметиком поверхности очистить растворителем (уайт-спирит, ацетон) до отверждения герметика. Затвердевший герметик удалить механическим путем. Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами. Запрещено использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов. Не окрашивать!



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре +5...+35 °С в сухом месте.

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными региональными, национальными, международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок годности – 15 месяцев (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении правил хранения.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ПОСТАВЩИКА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: ООО «Мастер Кляйн», 423231, Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Нефтяников, д. 17.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.