

Пена монтажная ПАСПОРТ

1. Описание продукта:

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена разработана специально для работ при температуре -5...+35 °С (пена с трубкой), -10...+35 °С (пена для пистолета) при температуре баллона не ниже 15 °С. Пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, дереву, металлу, пластику и т.д., за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Затвердевает под действием влаги из воздуха. Пена безвредна для озонового слоя атмосферы. Пена монтажная огнестойкая (артикул 89-0912) имеет свойства самозатухания при соприкосновении с открытым пламенем.

2. Область применения:

Применяется для бытовых работ по герметизации, тепло- и звукоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей в строительных конструкциях.

3. Комплектация:

- Пена монтажная
- Упаковка
- Паспорт

4. Характеристики и параметры:

- Объем баллона, мл: 1000;
- Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кН/м²: не менее 35;
- Разрушающее напряжение при растяжении, кН/м²: не менее 80;
- Относительное удлинение при разрыве, %: не менее 8; не менее 12 (артикул 89-0912);
- Время полного отверждения: 24 часа; 17 часов (артикул 89-0912);
- Температура эксплуатации застывшей пены: от 50°C до +90°C; от 60°C до +130°C (артикул 89-0912);
- Стабильность формы (усадка): не более 5%;
- Коэффициент теплопроводности, Вт/мК: 0,037±4; 0,04 (артикул 89-0912);
- Водопоглощение в затвердевшем состоянии, %: 20; 2,5 (артикул 89-0912);

СОСТАВ: Полиметилениполифениленизоцианат, полиольный компонент, пропеллент

Наименование	Артикул	Время образования пленки, мин	Время предварительной обработки, мин	Вторичное расширение, %	Термоустойчивость, °С	Плотность (в шве), г/см³	Выход монтажной пены (в зависимости от окружающей среды), л
Пена монтажная всесезонная с трубкой 50 л	89-0905	8-10	60-120	70-90	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 50
Пена монтажная всесезонная для пистолета 40 л есо	89-0903	8-10	30-45	до 30	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 40
Пена монтажная всесезонная для пистолета 50 л	89-0902	8-10	30-45	до 30	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 50

Пена монтажная всесезонная для пистолета 65 л max	89-0901	8-10	30-45	до 30	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 65
Пена монтажная всесезонная для пистолета 70+ PRO 980 г	89-0911	6-9	25-40	15-30	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 70
Пена монтажная всесезонная с трубкой 40 л есо	89-0906	8-10	60-120	70-90	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 40
Пена монтажная всесезонная с трубкой 65 л max	89-0904	8-10	60-120	70-90	от -50°C до +90°	0,011 - 0,022	до 65
Пена монтажная огнестойкая для пистолета 65 л 780 г	89-0912	6-8	25-45	30	от -50°C до +120°	0,013 - 0,022	до 55

5. Подготовительные работы

Поверхности, на которые наносится пена, необходимо очистить от грязи, пыли, жира. Для получения наилучшего результата до нанесения монтажной пены рабочие поверхности следует увлажнить. Для аккуратного выполнения работ прилегающие поверхности рекомендуется закрыть плёнкой. Артикулы 89-0905, 89-0906, 89-0904 снабжены специальным адаптером-трубкой для нанесения пены без использования профессиональных пистолетов.

7. Температурный режим применения:

Однокомпонентная полиуретановая монтажная пена разработана специально для работ при температуре -5...+35 °C (пена с трубкой), -10...+35 °C (пена для пистолета) при температуре баллона не ниже 15 °C.

9. Способ применения:

Перед применением необходимо выдержать баллон при температуре от +15°C до +30°C не менее 4 часов. Перед использованием необходимо тщательно встряхнуть баллон в течение 30 секунд. Затем необходимо снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него трубку-адаптер. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а трубка-адаптер должна быть направлена дулом по направлению от себя. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ. Для улучшения адгезии, выхода и застывания поверхность рекомендуется тщательно увлажнить водой. Заполнять щели следует снизу вверх примерно на 2/3 объёма, поскольку в процессе отверждения пена расширяется до 30%. Ширина шва не должна превышать 80 мм. Глубокие швы, глубиной более 80 мм, следует заполнять в 2-3 подхода, соблюдая временной интервал между нанесением слоев 6-10 минут. Излишки пены легко срезаются ножом после первичного отверждения на глубину 1 см. Полное отверждение происходит через 24 часа. При низких температурах рекомендуется дождаться полного отверждения пены, так как быстрое срезание или обработка незастывшей пены могут стать причиной необратимых изменений в структуре пены и ухудшения ее технических показателей. Отвердевшую пену можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены. Поверхность пены после отверждения необходимо защитить от УФ-излучения. Для этого нужно обработать поверхность пены краской, герметиками или защитить наличником.

10. Меры безопасности

H223: легковоспламеняющийся аэрозоль. H229: баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. H 303+H313+H333: может причинить вред при проглатывании, при попадании на кожу, при вдыхании. H319: при попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H316: при попадании на кожу вызывает слабое раздражение. H317: при контакте с кожей при длительном воздействии может вызывать аллергическую реакцию. H413: может вызвать последствия для водных организмов.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

P280: использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица/кожи. P264: после работы тщательно вымыть руки/лицо. P305: при попадании на кожу промыть водой в течение нескольких минут. P305+P351+P338: при попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P312+P313+P332+P337: если самочувствие не улучшается и раздражение глаз или кожи не проходит, необходимо обратиться за медицинской помощью P501: использовать методы удаления/переработки отходов в соответствии с национальным законодательством. ВНИМАНИЕ!

Огнеопасно! Легковоспламеняющийся аэрозоль, при нагревании возможен взрыв баллона под давлением. Беречь от искр, пламени, и прямых солнечных лучей, избегать нагревания более 50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить рядом с баллоном! Не разбирать, не прокалывать и не давать детям!

11. Правила и условия хранения, транспортировки и утилизации:

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Температурный режим транспортировки: < -20°C – 13 суток / -20...-10 °C – 15 суток / -10...0 °C – 18 суток / +25... +35 °C – 15 суток / +35...+45 °C – 13 суток*.

*После транспортировки при температуре выше +25 °C и ниже -10 °C перед применением продукта необходимо термостатирование в течение 1 суток, при температуре выше +35 °C и ниже -20 °C – в течение 3 суток.

Беречь от прямых солнечных лучей и воздействия высокой температуры.

Запрещается нагревание баллона свыше +50 °C. Хранить в недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания. Продукт безопасен при использовании по назначению. Хранить в вертикальном положении в сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от кислот и щелочей при температуре +5...+25 °C.

Нарушение температурного режима хранения сокращает срок годности монтажной пены до 9 месяцев или приводит к порче продукта.

Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

REXANT

Дата изготовления, срок службы:

Срок хранения: 18 месяцев от даты производства, указанной на дне баллона.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: ООО «ЛюксПолиХим», 141090, Россия, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, д. 14, пом. 037.

Поставщик: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.